

Technische datasheet

PURTACK® | BG1 3D Afdichtingsband



Het Pur tack® | BG1 3D Afdichtingsband is een nieuwe, speciaal geïmpregneerde, voorgecomprimeerd en multifunctioneel band voor lucht- en slagregenafdichting en het isoleren van raambewegingsvoegen.

Het wordt gebruikt voor primaire afdichting van voegen en aansluitingen die direct aan weersinvloeden zijn blootgesteld. Door de effectieve afdichting wordt het behoud van de bouwstructuur bereikt.

Dit afdichtingsband wordt gebruikt in de kozijnenbouw, interieurbouw, voor vensterbankafdichting (bijv. winddichte aansluiting van folies) en nog veel meer..

Materiaal	--	Zwart polyurethaan zacht schuim
Impregneerbasis	--	Acrylaat met vlamvertragende eigenschappen.
Luchtdoorlatendheid (a-waarde)	DIN EN 12114	$a < 0,1$ $m^3/[h \cdot m \cdot (daPa)n]$
Slagregendichtheid	DIN EN 1027	DIN 18542 BG 1 ≥ 600 Pa
Temp.bestendigheid	--	- 30 °C tot + 80 °C
Compatibiliteit met bouwmaterialen	DIN 18 542 BG 1	voldoet
Brandklasse	DIN 4102-1	B1 (moeilijk brandbaar)
Waterdoorlaatbaarheid,SD-waarde	EN ISO 12572	< 0,5 m
Akoestische waarde ift-richtlijn	SC-01/2; 2002-09	59 dB
Warmtegeleiding (breedte 75mm)	DIN EN 12667	0,046 W/(m $\cdot$ K) U-waarde = 0,056 W/(m 2 •K)
Classificatie volgens:	DIN 18542 BG1 + BGR	

Opslag: Droog bewaren op kamertemperatuur. Houdbaarheid: 2 jaar.

Omdat we geen invloed hebben op de verscheidenheid aan materialen of hun verwerking, kunnen er geen verplichtingen worden afgeleid uit deze informatie of uit het gebruik van onze technische adviesdienst. We raden in ieder geval aan om eigen tests uit te voeren.

Let op onze verwerkingsinstructies!